

深圳市博睿联橡塑材料有限公司

导电硅胶 70A 物理性能检测报告

硫化温度 170℃ 硫化时间 400s 压力 16Mpa

外观	是否有杂质	检测方法	有□ 无■
硬度	A	ASTM D2240	70A
拉伸强度	Mpa	ASTM D412	6.5
扯断伸长率	%	ASTM D412	150
抗撕裂强度	Kg/cm	ASTM D624	13
压缩变形	%	ASTM D395	68
比重	g/cm ³	ASTM D792	1.229
体积电阻率	Ω . cm	Mil-G-83528	10
耐温范围	℃	Mil-G-83528	-50-240

注：1. 测试结果为三个试样的中位数。
2. 压缩变形的测试条件为 175 度，22 小时。